

---

# IDROTECNO BIANCO PER VETRO

---

Codice R09.00.9.89296

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Prodotto monocomponente ad alte prestazioni, idrodiluibile a base di resine acriliche, reticolante a forno per applicazioni a rullo e a spruzzo.

## IMPIEGO

Verniciatura e decorazione del vetro.

## CARATTERISTICHE DI FORNITURA


---

Rapporto con promotore	100: 2/3%	80.1.94.1.234
Residuo secco	60 ± 2	(UNI8910)
Viscosità F <sup>6</sup> a 20°C	55" ± 5"	(ASTM D333 D365)
Resa teorica	5-10 m <sup>2</sup> /kg	(ASTMD2697)
Brillantezza grado	93 ± 2 gloss 60°	(UNI EN ISO 2813)
Spessore consigliato	20-30 µm di film secco	(EN ISO 2360)
Quadrettatura	Classificazione 0	(UNI 2409)



(I bordi delle incisioni sono perfettamente intatti: nessun quadratino si è staccato)

## APPLICAZIONE

Preparazione del supporto:



	<p>Pulizia accurata</p>
---	-------------------------

Applicazione:

Modalità		DILUENTE ACQUA
		<p>10-20% in funzione dell'impianto</p>

Spessore consigliato di 20-30 µm film secco.

## ESSICCAZIONE

Appassimento		10'-15'	20°C
Forno		30'-40'	150-140°C

## CICLO APPLICATIVO

Il supporto da verniciare deve essere sempre esente da qualsiasi agente oleoso o grasso.  
Le condizioni ambientali per l'applicazione con temperatura compresa tra i 15 e 30°C e umidità relativa compresa tra 40 e 80%.

## STABILITA' ALLO STOCCAGGIO

Conservare all'interno a temperature comprese tra i 15°C ed i 25°C negli imballi originali sigillati.  
Proteggere dal gelo. Il prodotto conservato correttamente è garantito 6 mesi dalla data di fornitura.

## NOTE

Per tutte le altre informazioni Vi rimandiamo alla Scheda di Sicurezza del prodotto.

**NOTA IMPORTANTE.** Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificatamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso o l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per perdite o danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.