

FONDO POLIURETANICO AD ACQUA

Codice R09.42.900.0

DESCRIZIONE PRODOTTO

Fondo bicomponente ad acqua con elevata elasticità ed aderenza.

IMPIEGO

Prodotto indicato per la verniciatura diretta di materie plastiche e materiali compositi.


CARATTERISTICHE

Residuo secco	61% $\pm$ 1%	(Sistema interno)
Viscosità CF ⁸ a 20°C	20'' $\pm$ 2''	(UNI EN 535)
Peso specifico	1380 gr/lt	(UNI 8910)
Resa teorica	6-7 m ² /kg	
Spessore ottimale	30-40 μ m	
Aspetto del film	Semilucido	
Resistenza urto	Buona	(UNI 8901)
Quadrettatura	classificazione 0	(UNI 2409)
(I bordi delle incisioni sono perfettamente intatti: nessun quadratino si è staccato)		
Rapporto catalisi	100:10	Con catalizzatore R61.01.990.0 (alfatico)

PREPARAZIONE ALL'APPLICAZIONE

Mescolare accuratamente il componente A + B nei rapporti previsti. Dopo un paio di minuti di degasazione diluire la miscela catalizzata. Usare filtri adeguati all'applicazione atti a non trattenere le particelle testurizzate. Il prodotto deve essere applicato in una sola mano in modo uniforme e comunque non applicare spessori bagnati di vernice superiori ai 110-120 micron. E' consigliato tenere il prodotto in agitazione.

APPLICAZIONE



Miscelare A+B come indicato nei rapporti previsti



Spruzzo con aerografo

Ugello: 1,8-2,2
Pressione: 3,5-4,5 atm

DILUENTE

Acqua demineralizzata

Viscosità CF⁸ a 20°C



Spruzzo airless

Ugello: 1,8-2,2
Pressione: 3,5-4,5 atm

5-10%

20"±2"



Applicare tramite pennello/ rullo

ESSICCAZIONE

Ad aria		Fuori polvere	15'-20'	20°C
		Secco al tatto	2/5 h	20°C
		Indurimento completo	18-24 h	20°C
		Sovraverniciabile	12 h	20°C
A forno		Indurimento	30'-20'	60°-80°C

NOTE

Per tutte le altre informazioni si rimanda alla Scheda di Sicurezza del prodotto.

NOTA IMPORTANTE. Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificatamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso o l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per perdite o danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.