

---

# FONDO POLIESTERE PER FIBRE DI CARBONIO

---

Codice R48.92.0000.0

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Primer a base di resina poliestere insature a bassa reattività, accelerata e stabilizzata alla luce UV.

## IMPIEGO

Esplicitamente formulato come fondo di ancoraggio per il settore del carbonio, dove è richiesto un ridotto sviluppo di calore in fase di reticolazione.

Il prodotto può essere utilizzato nei settori dell'oggettistica, per caschi, accessori moto, automotive e biciclette.

## CARATTERISTICHE

- Buona elasticità
- Carteggiabile
- Buona trasparenza

---

Residuo secco componente A	58% ± 1%	(Sistema interno)
Viscosità Brookfield	400-500 mPas	
Peso specifico	1010 ± 20 gr/l	(UNI 8910)
Aspetto in massa	Opalescente rosa	

---

<b>Rapporto catalisi</b>	100 : 1-2 in peso con <b>CATALIZZATORE RETIC C101 T (R55.97.052.0101)</b>
<b>Durezza Barcol</b>	40 (UNI 8910)
<b>HDT</b>	55° C
<b>Pot-life</b>	1 ora a temperatura di 20° C

## CONFEZIONI DISPONIBILI

Il prodotto è disponibile in latte da 25 Kg, fusti da 200 Kg e cisterne da 1.000 Kg

## NOTE

Il prodotto si mantiene stabile per 6 mesi se immagazzinato in serbatoi di acciaio inossidabile o in fusti laccati (evitare contenitori in vetroresina o ferro zincato) a 20° C, al riparo dalla luce e da fonti di calore, lontano da sali ferrosi o di rame, perossidi organici e inorganici.

Per tutte le altre informazioni si rimanda alla Scheda di Sicurezza del prodotto.

**NOTA IMPORTANTE.** Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificatamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso o l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per perdite o danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.