

# Collodio Spellicolabile E

Codice A31195866005

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Vernice trasparente protettiva a base solvente a basso odore. Può essere rimossa, "spellicolata", dopo il completo asciugamento dei solventi.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Collodio spellicolabile è una vernice trasparente protettiva che può essere rimossa da substrati specifici. Il collodio spellicolabile può essere utilizzato per favorire un comodo trasferimento delle grafiche realizzate con la tecnica delle decalcomanie scivolanti all'acqua, o per proteggere temporaneamente le superfici di interesse.

## PROCESSO APPLICATIVO

<b>Supporto</b>	CARTA PER DECALS STAMPE REALIZZATE CON SERIE TEXYLON 58000 E 59000
<b>Fili/Cm</b>	Da 12 a 32 fili/cm
<b>Emulsione</b>	Vedi tabella di riferimento
<b>Racla</b>	Profilo Tondo Durezza: 60 - 65 Shore
<b>Pulizia</b>	Solvente Lavaggio LQ 90.920
<b>Asciugamento</b>	24 ore in condizioni ambientali standard
<b>Conservazione</b>	Il prodotto ha una vita utile di un anno se conservato nelle confezioni originali sigillate.
<b>Confezione</b>	5 kg
<b>Scheda di Sicurezza</b>	Disponibile a richiesta

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Buona tenacità e plasticità del film asciutto
- Ottima spellicolabilità dalla carta decals e dalle grafiche realizzate con le serie Texylon 58000 e 59000
- Adatto per ottenere film ad alto spessore
- Elevata trasparenza
- **Basso odore**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

La resa del prodotto stampato a 15 fili/cm è di circa 10 m<sup>2</sup>/kg. Tale dato è del tutto indicativo, in quanto dipende fortemente dall'attrezzatura e dalle altre variabili in stampa.

## PREPARAZIONE

Il formulato del collodio A31195866 è pronto all'uso e non necessita di diluizione.

Se utilizzato come film per il trasferimento delle decalcomanie scivolanti all'acqua, si consiglia di realizzare tutta la grafica utilizzando i prodotti delle serie TXYLON 58000 e 59000.

Per garantire la spellicolabilità, è necessario completare la grafica con uno strato di A31159800 TXYLON 59-800 BASE TRASPARENTE.

A31159800 deve essere completamente asciutto prima di ricevere l'applicazione di A31195866 COLLODIO SPELLICOLABILE E.

## RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di procedere alla produzione.
- Le informazioni qui riportate sono il risultato di conoscenze ed esperienze precedenti, non rappresentano garanzia o assicurazione.

## NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualsiasi natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.

## ATTENZIONE

La scheda tecnica non sostituisce la Scheda di Sicurezza né la Dichiarazione di Conformità specifica, tali documenti potranno essere richiesti al nostro SHEQ (Ufficio sicurezza prodotto), all'indirizzo di posta elettronica [safety@eptains.com](mailto:safety@eptains.com)

La scheda tecnica non esonera in nessun caso lo stampatore, che rimane il solo responsabile del rispetto delle norme, delle specifiche e delle necessarie e relative certificazioni.