

SERIE 25.000 ECOFLEX GLOSS SUPER 2000

1

DESCRIZIONE

Inchiostro vinilico a base solvente con finitura lucida

2

CARATTERISTICHE

- Elevata brillantezza
- Buona coprenza
- Ottima stabilità nel telaio

3


PREPARAZIONE

Inchiostro pronto uso

- Mescolare bene l'inchiostro prima di procedere con la fase di stampa
- L'essiccazione dell'inchiostro avviene per evaporazione dei solventi
- A temperatura ambiente, il "fuori polvere" dell'inchiostro (asciugamento superficiale) si raggiunge dopo circa 20 minuti dalla stampa
- L'essiccamento in tunnel ad aria calda (60-70°C) accelera notevolmente il tempo sopra indicato
- Si consiglia di diluire l'inchiostro con il 5 -10% di **DILUENTE LENTO ALL- INK [COD. 99.998]** o **DILUENTE MEDIO UNIVERSALE INODORE [COD. 99.132]** senza pregiudicare la consistenza dell'inchiostro


4

APPLICAZIONE




SUPPORTO

- CARTA E CARTONE
- PVC, PMMA, ABS, PES



TELAIO SERIGRAFICO

- MAX 120 F/cm



RACLA

- 70-75 shore
- 80-85 shore



ESSICCAMENTO

- 3-4 ore a temperatura ambiente



ADDITIVI

- Diluente lento all ink [cod. 99.998]
- Diluente medio universale inodore [cod. 99.132]



PULIZIA

- BIOSOLV 2000 [99.178]
Indicato per la pulizia dei Telai Serigrafici e di tutte le attrezzature

5

GAMMA COLORI

050	051	152	153	154	250	252	253	254
350	351	450	452	454	455	457	901	902

I riferimenti tinta riportati nella tabella sono puramente indicativi.

Le tinte con un'approssimazione colorimetrica migliore sono indicate nella specifica cartella colori.

COLORI SPECIALI: 25.649 (ARGENTO EXTRA), 25.650 (ARGENTO), 25.651 (ORO SPLENDIDO), 25.652 (ORO RICCO), 25.658 (ORO NEW 1213)

GAMMA COLORI PER QUADRICROMIA

25.853	25.850
25.852	25.849

6

BIANCHI DELLA SERIE

CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE		
		COPRENZA	GRADO DI GLOSS	GRADO DI BIANCO
25.050	SUPER 2000 BIANCO	8	10	8
25.048	SUPER 2000 BIANCO EXTRA COPRENTE	9	9	8
LEGENDA	1 = SCARSO 6 = SUFFICIENTE 10 = OTTIMO			

7

STOCCAGGIO

Il prodotto, se conservato al buio nella confezione originale chiusa, a una temperatura compresa tra i 20°C e i 25°C, ha una vita non inferiore a 2 anni.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo. Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto. Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.