SUBLISTAR OFF SET

Codice N° 4080--

DESCRIZIONE PRODOTTO

Inchiostri OFF SET per la realizzazione di transfer sublimatici. **SUBLISTAR OFF SET** è a base di resine sintetiche ad alto punto di fusione, disciolte in oli alto bollenti di elevata purezza

CAMPI DI UTILIZZO

Stampa OFF SET su carta per la realizzazione di transfer sublimatici.

CARATTERISTICHE GENERALI

- **Inchiostro NON essiccativo (OVER NIGHT)**
- Ottima stampabilità
- **Elevata stabilità (rimane fresco nel calamaio e sui rulli, per lungo tempo)**
- Elevatissima resa colore

PROCESSO APPLICATIVO

Supporti	Carta OFF SET: • Grammatura minima 80 g/m^2 • Grammatura consigliata 100 g/m^2 La carta deve essere stoccata in un ambiente fresco e asciutto
pH di bagnatura	5-6
Asciugamento	• Temperatura ambiente
Diluente	Eventualmente Max 3% **SUBLISTAR OFF SET DILUENTE**
Pulizia	Solventi per STAMPA OFF SET
Stoccaggio	• Lontano dai raggi solari diretti • A temperatura fra 15-35°C • Il prodotto teme il gelo
Scheda di sicurezza	Disponibile su richiesta

CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO

MATERIALE	TEMPERATURA	TEMPO
Poliestere	210°C	30-40 sec
Poliammide 6	190°C	30-40 sec
Poliammide 6,6	200°C	30-40 sec
Triacetato	195°C	20 sec
Acrilici	195°C	20 sec

Da eseguire a caldo, sia con presse piane sia a calandra. Per tempi e temperature, si veda la tabella indicativa. Si consiglia di fare dei test preliminari per determinare tempo e temperatura corretti.

PREPARAZIONE:
SUBLISTAR OFF SET è pronto all'uso. È possibile diluire il prodotto con **SUBLISTAR OFF SET DILUENTE**, nella percentuale massima del 3%.

APPLICAZIONE:
L'inchiostro può essere applicato con macchine tradizionali per stampa litografica.
Il pH dell'acqua di bagnatura deve rimanere in un range compreso tra 5 e 6.
L'inchiostro può essere applicato su qualsiasi tipo di carta per stampa OFF-SET con una grammatura minima di 80 g/m^2; si consiglia l'utilizzo di carta che abbia una grammatura di almeno 100 g/m^2. La carta deve essere stoccata in un ambiente fresco e asciutto.

ASCIUGAMENTO:
SUBLISTAR OFF SET asciuga per assorbimento dell'inchiostro da parte del supporto. Non sono necessari quindi forni o lampade a infrarosso, poiché il prodotto asciuga a temperatura ambiente.

EPTAINKS
Epta Inks SpA - Via A. De Gasperi, 1 - 22070 Luisago (CO), Italy - Tel. +390319090111 - Fax +3903192005

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche della stampa, prima di procedere alla produzione.
- Verificare sempre le condizioni di asciugamento; l'eventuale aggiunta di additivi può richiedere tempi più lunghi.
- Si consiglia di fare dei test preliminari, per determinare tempo e temperatura di trasferimento corretti.

GAMMA PRODOTTI

CODICE	SUBLISTAR OFF SET	CONFEZIONE
408070	TRASPARENTE BASE	1 Kg
408080	GIALLO	1 e 5 Kg
408081	ROSSO	1 e 5 Kg
408082	BLU	1 e 5 Kg
408083	NERO	1 e 5 Kg
4080007L	DENSE BLACK C	1 Kg
154494	DILUENTE	1 Kg

MACCHINARI

Idoneo per impiego su macchine tradizionali da stampa litografica.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al qualsiasi del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.